

附 录 A
(规范性附录)
钛及钛合金丝材的热处理制度

A.1 钛及钛合金丝材的热处理制度

钛及钛合金丝材的热处理制度见表 A.1。

表 A.1

牌号	加热温度/°C	保温时间/h
TA1-1	600~700	1
TA1	600~700	1
TA1ELI	600~700	1
TA2	600~700	1
TA2ELI	600~700	1
TA3	600~700	1
TA3ELI	600~700	1
TA4	600~700	1
TA4ELI	600~700	1
TA28	600~750	1
TA7	700~850	1
TA9	600~700	1
TA10	600~700	1
TC1	650~800	1
TC2	650~800	1
TC3	650~800	1
TC4、TC4ELI	700~850	1